Sempre Mais
Tintas & Complementos

BOLETIM TÉCNICO

Everblock - Manta Líquida

Everblock Manta Líquida é pronta para uso com ótima aderência e resistência ao envelhecimento. Possui ótimo poder de reflexão dos raios solares, evitando aquecimento e amenizando o calor do ambiente interno

Características

- Impermeabiliza superfícies
- Resistência á intempéries
- Ótimo poder de reflexão Ótima aderência

Indicações de Uso

O produto foi desenvolvido tanto para ambientes internos como para ambientes externos.

Classificação

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 13245.

Composição Química

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Dados de Aplicação

FERRAMENTAS	Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, brocha ou vassoura de cerda macia.
ACABAMENTO	Fosco
DEMÃOS	2 – 3 Demãos *Pode ser necessário mais demãos dependendo da superfície e da cor utilizada.*
RENDIMENTO ACABADO	Embalagens com: 18Kg/4Kg Rendimento de 1,0Kg/m² a 1,2Kg/m² *O rendimento pode variar conforme a superfície, cor e diluição utilizada.*
SECAGEM	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
DILUIÇÃO	1º demão: diluir coom 30% para selar a supperfície Demais demãos: aplicar sem diluição

Sempre Mais
Tintas & Complementos

BOLETIM TÉCNICO

Everblock ▪ Manta Líquida

Informações Técnicas

Embalagens	3,6L - 18L
Cores	Consultar catálogo
COV - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EM 11890-1)	7 - 30 g/L
COV - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	15 - 49 g/L
Sólidos/Massa - (Valor Obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	62 - 68 %
Sólidos/Volume- (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor , maior será a camada seca)	32 - 37 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,39 - 1,59 g/cm3
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com eletrodo de vidro	8,0 - 11,5
Prazo de Validade - (Embalagem fechada e sem uso)	24 meses

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações conforme ABNT 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- **LAJES, CALHAS, MARQUISES, TELHADOS (FIBROCIMENTO), CONCRETO, CIMENTADOS E ARGAMASSA NOVA OU SEM IMPERMEABILIZAÇÃO:** Aguardar a cura total de 30 dias e aplicar fundo preparador de paredes.
- **ARESTAS, CANTOS VIVOS OU COM ACÚMULO DE ÁGUA:** Eliminar cantos retos, formando cantos arredondados, e regularizar o caimento com argamassa. Aguardar a cura total de 30 dias.
- **ÁREAS COM FISSURAS (ATÉ 0,2 MM)**: Limpar e escovar a superfície, eliminando o pó e partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes.
- **ÁREAS COM IMPERFEIÇÕES E FALHAS PROFUNDAS:** Corrigir a superfície com argamassa e aguardar a cura total de 30 dias.
- **ÁREAS COM UMIDADE:** Antes de iniciar a pintura, identificar a origem da umidade e fazer a correção necessária.
- **ÁREAS COM MOFO:** Lavar com uma solução de água e água sanitária (1:1), deixar agir por uma hora, enxaguar e deixar secar.

Sempre Mais
Tintas & Complementos

BOLETIM TÉCNICO

Everblock ▪ Manta Líquida

Precauções

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenas em locais coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificaçações não industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado a reciclagem conforme o tipo de embalagem. Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu Município.

Outras Informações

O tempo de secagem pode variar conforme as condições climáticas no dia da aplicação, bem como de acordo com a estação do ano e a região. Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, com temperaturas inferiores a 10ºC ou superiores a 40ºC, e quando a umidade relativa do ar for maior que 85%. Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, desde que as instruções sejam seguidas corretamente e o ambiente permaneça ventilado.

O produto deve ser transportado na posição vertical, coberto e com medidas para evitar o tombamento da embalagem.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - (11) 91422-8564. Emergências Médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) 0800-014- 8110

A FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.sempremaistintas.com.br.

Autor: Laboratório e Controle de Qualidade Comercio de Tintas Sempre Mais LTDA/ Revisão: Laboratório Suporte a Operações Químico Responsável: Francielton de Sousa e Silva - CRQ 4º Região - 044115803/ 4º Região