



PisoMais Acrílica Premium é indicada para pinturas de áreas de circulação, como: garagens, quadras, calçadas, escadas, área de lazer, pisos cimentados e cerâmicas. É uma tinta que apresenta uma película fosca após secagem.

Características

- Fácil de Aplicar
- Resistência e Proteção
- Baixo Odor

Classificação

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.14.

Dados de Aplicação

Indicações de Uso

O produto foi desenvolvido tanto para pisos de ambientes internos como para pisos de ambientes externos.

Composição Química

Resina acrílica modificada, cargas minerais, espessantes, bactericidas, pigmentos, aditivos e conservantes.

FERRAMENTAS	Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless.
ACABAMENTO	Fosco
DEMÃOS	2 - 3 Demãos <i>Pode ser necessário mais demãos dependendo da superfície e da cor utilizada.</i>
RENDIMENTO ACABADO	18 L: até 110 m ² 3,6 L: até 22 m ² <i>O rendimento pode variar conforme a superfície, cor e diluição utilizada.</i>
SECAGEM	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas Tráfego de pessoas: 48 horas Tráfego de veículos: 72 horas
DILUIÇÃO	ROLO OU PINCEL - 10% de água potável na primeira demão e 20% de água potável nas demãos seguintes. PISTOLA/AIRLESS - 20% de água potável em todas as demãos.



Informações Técnicas

Embalagens	3,6L - 18L
Cores	Consultar Catálogo
COV - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EM 11890-1)	5 - 20 g/L
COV - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	10 - 35 g/L
Sólidos/Massa - (Valor Obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	40 - 55 %
Sólidos/Volume- (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	20 - 35 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,260 - 1,300 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com eletrodo de vidro	9,0 - 9,5
Prazo de Validade - (Embalagem fechada e sem uso)	24 meses

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações conforme ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Cimento fraco ou desagregado: Deve ser raspado, escovado ou hidrojateado até completa remoção. Em seguida, aplicar um fundo preparador de paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Cimento queimado: Lavar com uma solução de ácido muriático (2 partes de água para 1 de ácido). Deixar agir por 30 minutos e enxaguar com água. Após a secagem, realizar o teste de absorção com gotas de água para verificar se a superfície absorve o líquido. Se houver absorção, a superfície pode ser pintada. Caso contrário, utilizar um selador epóxi.

Cimento não queimado, fibrocimento novo e concreto: Aguardar a secagem e a cura por, no mínimo, 30 dias.

Superfícies com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias para a cura. Aplicar uma demão de fundo preparador de paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Superfícies com manchas de gordura: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem antes de aplicar a tinta.

Superfícies com bolor e fungos: Lavar toda a superfície, removendo mecanicamente os fungos. Aplicar um produto antifungo, aguardar a secagem e pintar.

Quadras esportivas e pisos de concreto usado: Lixar a superfície com solução de ácido muriático e enxaguar. Após a secagem, realizar o teste de absorção com gotas de água. Se houver absorção, a superfície pode ser pintada. Caso contrário, utilizar um selador epóxi.



Precauções

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenas em locais coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado a reciclagem conforme o tipo de embalagem. Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu Município.

Outras Informações

O tempo de secagem pode variar conforme as condições climáticas no dia da aplicação, bem como de acordo com a estação do ano e a região. Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, com temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 40°C, e quando a umidade relativa do ar for maior que 85%. Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, desde que as instruções sejam seguidas corretamente e o ambiente permaneça ventilado.

O produto deve ser transportado na posição vertical, coberto e com medidas para evitar o tombamento da embalagem.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - (11) 91422-8564. Emergências Médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) 0800-014- 8110

A FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.sempremaistintas.com.br.

Autor: Laboratório e Controle de Qualidade Comercio de Tintas Sempre Mais LTDA/
Revisão: Laboratório Suporte a Operações Químico Responsável: Francielton de Sousa e Silva - CRQ 4º Região - 044115803/
4º Região